PlusTex® T

FICHA TECNICA

PlusTex® T J-315

Geotextil Tejido constituido por cintillas de polipropileno (PP) de alta tenacidad estabilizados a los U.V.

PROPIEDADES MECÁNICAS

Módulo de rigidez a 5% de deformación	Mín	**315**	**kN/m**	IRAM 78012 / ISO 10319
Resistencia a la tracción L y T	Mín	**35/35**	**kN/m**	IRAM 78012 / ISO 10319
Deformación a rotura L y T	Máx	**15**	**%**	IRAM 78012 / ISO 10319
Resistencia al punzonamiento (CBR)	Mín	**4,5**	**kN**	ISO 12236 / ASTM D 6241

PROPIEDADES HIDRÁULICAS

Permeabilidad para un tirante de 0,05 m	Mín	**13**	**$l/s/m^2$**	ISO 11058
Abertura de poros (O_{90})	Máx	**200**	**µm**	ISO 12956

DURABILIDAD

Pérdida de resistencia después de una exposición de 500hs	**Menor al 50%**	ASTM D 4355

PRESENTACIÓN

Ancho x Largo	**5 x 200**	**m x m**
Superficie	**1000**	**m^2**

Todos los valores de esta tabla corresponden a resultados mínimos de ensayos estándar propios o provistos por nuestros proveedores, los cuales certifican su producción bajo normas de calidad ISO 9001

Las especificaciones y características descriptas pueden ser modificadas a partir de desarrollos tecnológicos adoptados por nuestros proveedores.

En todos los casos el proyectista debe verificar, en las condiciones particulares de cada obra, la aptitud del producto y los resultados que pueden derivarse de su aplicación. La decisión de uso del producto es exclusiva responsabilidad del proyectista y el usuario.

PlusTex® es marca registrada de Coripa S.A.

211109

info@coripa.com.ar
coripa.com.ar

coripa