HaTelit®

FICHA TECNICA

Hatelit® C 40/17

Grilla flexible de poliéster (PET) de alta resistencia, con revestimiento bituminoso, y elevada resistencia a la temperatura. Apto para su empleo en obras de repavimentación asfáltica.

CARACTERÍSTICAS FISICAS

Polímero constituyente de la grilla		**PET (poliéster)**		
Contenido de bitumen en revestimiento	Mín	**60**	**%**	ISO 15381
Tamaño del mallado		**40 x 40**	**mm**	
Masa por unidad de área		**270**	**g/m²**	ASTM D 5261 / ISO 9864
Resistencia a hidrocarburos		**Elevada**		

PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia nominal a la tracción	Mín	**50**	**kN/m**	ASTM D-6637 / ISO 10319
Deformación a la resistencia nominal	Máx	**12**	**%**	ASTM D-6637 / ISO 10319
Resistencia a la tracción al 3% de deformación	Mín	**12**	**kN/m**	ASTM D-6637 / ISO 10319
Resistencia a tracción después de ensayo de daño por instalación	Mín	**90**	**%**	ISO 10722
Resistencia térmica del recubrimiento	Máx	**190**	**°C**	

GEOTEXTIL NO TEJIDO ULTRALIVIANO

Gramaje del geotextil notejido	Mín	**30**	**g/ m²**	ISO 9864
Vinculación geotextil no tejido-grilla		**Tejido entrelazado**		

PRESENTACIÓN

Ancho	**1 o 5**	**m**
Largo	**150**	**m**
Superficie	**150 o 750**	**m²**

Todos los valores de esta tabla corresponden a resultados mínimos de ensayos estándar propios o provistos por nuestros proveedores, los cuales certifican su producción bajo normas de calidad ISO 9001.

Las especificaciones y características descriptas pueden ser modificadas a partir de desarrollos tecnológicos adoptados por nuestros proveedores. En todos los casos el proyectista debe verificar, en las condiciones particulares de cada obra, la aptitud del producto y los resultados que pueden derivarse de su aplicación. La decisión de uso del producto es exclusiva responsabilidad del proyectista y el usuario.

220204

info@coripa.com.ar
coripa.com.ar

coripa